



FICHA TÉCNICA (MOSAICOS)

Recomendaciones para la colocación y el tomado de juntas de mosaicos graníticos

INTRODUCCION

El éxito de un piso de mosaicos está caracterizado por un buen producto y una cuidadosa colocación. Por esta razón es que ponemos a su alcance esta FICHA TECNICA, donde se recopilan los aspectos más importantes que deben cuidarse para una ejecución exitosa de la colocación y el tomado de juntas, fruto de más de 25 años de experiencia en el ramo; constituyendo un nuevo servicio a nuestros clientes y usuarios.

Siga los consejos que se dan a continuación y le garantizamos sus pisos.

COLOCACION DE MOSAICOS

Para la colocación, no necesita carpeta; se puede colocar sobre contrapiso común, con mortero o mezcla de asiento.

Al momento de la colocación, pinte la cara del revés del mosaico con una lechinada preparada con dos (2) partes de cemento de albañilería y una (1) parte de agua, utilizando la esponja de goma espuma. Unte la lechinada y apoye con leve presión sobre la cara posterior cubriendo la misma, pero dejando sin pintar la zona central.

1.- MORTERO DE ASIENTO: se recomiendan algunas de las siguientes mezclas:

- a) 1 parte de cal hidratada, 1/4 partes de cemento pórtland, 4 partes de arena.
- b) 1 parte de cemento de albañilería, 4 partes de arena.

Prepare la mezcla con la mínima cantidad de agua para obtener una consistencia plástica y evitar el posible asentamiento de las placas.

Distribuya la mezcla en la superficie y corte con la cuchara, en los bordes, para que no ascienda en las juntas.

Coloque el mosaico pintado sobre el mortero de asiento y llévelo a su correcto nivel con golpes de cabo de martillo.

2.- JUNTAS: Se recomienda una abertura de juntas de aproximadamente 2.00 mm, utilizando nuestros espaciadores (el espesor de la hoja de la cuchara de albañil, debe penetrar libremente en la junta).

3.- NIVELES

La correcta colocación, respecto de los niveles de cada placa, tomado de juntas, etc., minimiza la necesidad del pulido posterior (será su decisión), ya que los mosaicos Blangino llegan a Ud. semipulidos de fábrica.

TOMADO DE JUNTAS

1.- PROPORCIONES

☒ Recomendaciones en base a pastina provista por nosotros.

* PASTINA: 1,0 Kg.

* AGUA: 1/2 L.

☒ Rendimiento aproximado: 1,0 Kg. de pastina por m².

2.- PREPARACION

☒ Prepare cantidades no mayores a 10 Kg. por vez.

☒ Vierta agua en un recipiente y agregue la pastina gradualmente hasta la proporción indicada, mientras va mezclando para obtener una pasta fluida y sin grumos. La pastina debe ser mezclada hasta presentar un color homogéneo similar al del mosaico.

☒ Preparada la pastina debe usarse en inmediatamente, si la misma endurece, no agregue agua, tírela y prepare una nueva pastina.

☒ Mezcle nuevamente la pastina antes de aplicarla.

3.- PROCEDIMIENTO

A.- Después de 24hs. de colocado el piso, puede realizarse el tomado de juntas.

B.- La junta a llenar, debe estar perfectamente limpia. (libre de polvos e impurezas)

C.- Aplique una suave llovizna con agua hasta humedecer el piso y la junta. Espere que el agua libre desaparezca de la junta y que ésta quede solamente húmeda.

D.- Vierta la pastina en la zona de trabajo. Distribuya con escoba o escurridor de goma para pisos.

E.- Asegúrese de que la pastina penetre en toda la profundidad de la junta.

F.- Si no se realiza pulido posterior, retire total y prolijamente la pastina sobrante, antes que la misma se endurezca.

4.- CURADO:

El curado es fundamental para lograr el correcto endurecimiento de la pastina de la junta. Para conseguirlo, sugerimos:

A.- AMBIENTES CERRADOS.

☒ Mantener húmedas las juntas y el piso con una suave llovizna durante las primeras 24 horas.

B.- AMBIENTES ABIERTOS Y DE MUCHO VIENTO.

☒ Se debe humedecer el piso y protegerlo con láminas de polietileno o arpilleras húmedas, inmediatamente después del tomado de juntas y mantener la protección durante 24 horas.

☒ Transcurrido este tiempo, puede proceder al pulido o lavado del piso.

IMPORTANTE:

Extreme los cuidados del curado en verano o cuando exista viento, baja humedad relativa o temperaturas elevadas

* Evite la circulación sobre el piso, durante el curado.

* En invierno y pisos a la intemperie use polietileno negro.

* La pastina por nosotros elaborada está adecuadamente dosificada y sometida a estrictos controles de calidad.

SUGERENCIAS

Siga nuestros consejos y obtendrá un piso de excelente terminación, calidad, belleza y economía; ya que nuestros mosaicos:

- ☒ No necesitan carpeta de asiento para su colocación.
- ☒ No utilizan mano de obra especializada.
- ☒ No requieren pegamentos especiales.
- ☒ Ud. los recibe semipulidos de fábrica lo que no hace imprescindible el pulido en obra.

CONSULTAS

Ante cualquier duda consulte al profesional que atiende su obra.

Nuestro departamento Técnico está a su disposición para asistirlo en forma adecuada y permanente.

Como conclusión es conveniente que Ud. sepa que nuestros productos por estar fabricados con materias primas naturales y cemento, conservan luego de su elaboración un cierto grado de humedad residual, que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo durante una breve etapa luego de su colocación.

Pasado este primer período, con el uso y mantenimiento del piso, este irá adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad de color y brillo que lo caracteriza.